

Producto	Fabricante	Referencia
ABS	Formosa Plastics	Tairilac AG12A0

TAIRILAC AG12A0

Propiedades	Condición	Unidades	Metodo de Evaluacion	AG12A0
Resistencia a Tensión	23°C	Kg/Cm-Cm	ASTM D-638	480
Resistencia a Flexión	23°C	Kg/Cm-Cm	ASTM D-790	750
Modulo de Flexión	23°C	Kg/Cm-Cm	ASTM D-790	25000
Dureza	23°C		ASTM D-785	R-106
Resistencia a Impacto	23°C	Kg-Cm/Cm	ASTM D-256	30
Temperatura de Deformación Bajo carga	18.6 Kg/Cm-Cm	°C	ASTM D-648	88
Indice de Fluidez	200°C X5Kgf(49N)	g/10 min	ASTM D-1238	1.6
Gravedad Específica	23°C/23°C		ASTM D-792	1.04
Flamabilidad	Fila NO E162823		UL-94	1/16"HB Todo Color
Características				Alta resistencia a Impacto. Grado Inyección