

Producto	Fabricante	Referencia
SAN	Formosa Plastics	Tairisan NF2200

TAIRISAN NF2200

Propiedades	Condición	Unidades	Metodo de Evaluacion	NF2200
Resistencia a Tensión	23°C	Kg/Cm-Cm	ASTM D-638	720
Resistencia a Flexión	23°C	Kg/Cm-Cm	ASTM D-790	960
Modulo de Flexión	23°C	Kg/Cm-Cm	ASTM D-790	34000
Dureza	23°C		ASTM D-785	M-80
Resistencia a Impacto	23°C	Kg-Cm/Cm	ASTM D-256	1.7
Temperatura de Deformación Bajo carga	18.6 Kg/Cm-Cm	°C	ASTM D-648	90
Indice de Fluidez	200°C X5Kgf(49N)	g/10 min	ASTM D-1238	2.6
Gravedad Específica	23°C/23°C		ASTM D-792	1.07
Flamabilidad	Fila NO E162823		UL-94	1/16"HB Todo Color
Características				Alto flujo Grado Inyección