

Producto	Fabricante	Referencia
SAN	Formosa Plastics	Tairisan NX3200

TAIRISAN NX3200

Propiedades	Condición	Unidades	Metodo de Evaluacion	NX3200
Resistencia a Tensión	23°C	Kg/Cm-Cm	ASTM D-638	800
Resistencia a Flexión	23°C	Kg/Cm-Cm	ASTM D-790	1200
Modulo de Flexión	23°C	Kg/Cm-Cm	ASTM D-790	40000
Dureza	23°C		ASTM D-785	M-85
Resistencia a Impacto	23°C	Kg-Cm/Cm	ASTM D-256	1.8
Temperatura de Deformación Bajo carga	18.6 Kg/Cm-Cm	°C	ASTM D-648	92
Indice de Fluidez	200°C X5Kgf(49N)	g/10 min	ASTM D-1238	1.5
Gravedad Específica	23°C/23°C		ASTM D-792	1.07
Flamabilidad	Fila NO E162823		UL-94	1/16"HB Todo Color
Características				Resistente a Temperatura. Grado Inyección