

<b>Producto</b>	<b>Fabricante</b>	<b>Referencia</b>
<b>PBT con 20% Fibra de Vidrio</b>	<b>Custom Resins</b>	<b>VEXEL B12GF20</b>

## **VEXEL B12GF20**

<b>Propiedades VEXELB12GF20</b>	<b>Condición</b>	<b>Unidades</b>	<b>Metodo de Evaluacion</b>	
Resistencia a Tensión	23°C	MPa	ASTM D-638	97
Modulo de Flexión	23°C	MPa	ASTM D-790	6280
Resistencia a Impacto	23°C	Ft-Lb/in	ASTM D-256	0.9
Punto de Fusión		°C	ASTM D-3418	227
Gravedad Específica	23°C/23°C		ASTM D-792	1.53
Características Inyección.				Uso general Grado