

Producto	Fabricante	Referencia
PBT con 30% Fibra de Vidrio	Custom Resins	VEXEL B12GF30

VEXEL B12GF30

Propiedades	Condición	Unidades	Metodo de Evaluacion	VEXELB12GF30
Gravedad Específica	23°C/23°C		ASTM D-792	1.53
Punto de Fusión		°C	ASTM D-3418	227
Temperatura de Deformación Bajo carga	1.82 MPa	°C	ASTM D-648	207
Resistencia a Tensión	23°C	MPa	ASTM D-638	117
Modulo de Flexión	23°C	MPa	ASTM D-790	7585
Resistencia a Impacto	23°C	Ft-Lb/in	ASTM D-256	1.6
Contracción en el Molde		in/in		0.003-0.005
Características				Uso general Aprobado UL Grado Inyección.