

Producto	Fabricante	Referencia
PBT sin refuerzo	Custom Resins	VEXEL B12U

VEXEL B12U

Propiedades	Condición	Unidades	Metodo de Evaluacion	VEXELB12U
Gravedad Específica	23°C/23°C		ASTM D-792	1.31
Punto de Fusión		°C	ASTM D-3418	227
Temperatura de Deformación Bajo carga	1.82 MPa	°C	ASTM D-648	54
Resistencia a Tensión	23°C	MPa	ASTM D-638	52
Modulo de Flexión	23°C	MPa	ASTM D-790	2345
Elongación	23°C	%	ASTM D-638	250
Resistencia a Impacto	23°C	Ft-Lb/in	ASTM D-256	1.0
Contracción en el Molde		in/in		0.010-0.016
Características				Uso general Aprobado UL Grado Inyección.